



**Benders Sverige AB**

**Bohusgranit Ek. förening**

Box 20

535 21 Kvänum

Geokoordinater, WGS84 (lat/lon): N 58° 22' 05"/E 11° 29' 33"  
Grå Nolby

21

### **EN 1341 Markbeläggningsplattor av natursten för utomhusbruk**

Produktens avsedda användning:  
Granithäll för markbeläggning utomhus

Väsentliga egenskaper:	Prestanda:	Metod:
Böjhållfasthet (medelvärde)	17,9 MPa	EN 12372
Halkmotstånd	58 SRV, torr, 45 SRV, våt	EN 14231
Frostmotstånd (Böjhållfasthet)	- 9 %	EN 12371
Övriga deklarerade egenskaper:	Prestanda:	Metod:
Vattenabsorption	0,1 vikt %	EN 13755
Densitet	2 640 kg/m <sup>3</sup>	EN 1936
Nötningsmotstånd (Böhme)	5 751mm <sup>3</sup>	EN 14157
Slaghållfasthet	7 J	EN 14158

**PRESTANDADECLARATION – BG09**