



Benders Sverige AB

Bohusgranit Ek. förening

Box 20

535 21 Kvänum

Ävja Stenbrott

455 98 Dingle

Geokoordinater, WGS84 (lat/lon): N 58° 29' 30''/E 11° 25' 55''

21

EN 12058 Naturstensprodukter – Plattor för golv och trappor

Produktens avsedda användning:
Tunnsteg i granit för golv och trappor

Väsentliga egenskaper:	Prestanda:	Metod:
Böjhållfasthet (medelvärde)	16,9 MPa	EN 12372
Halkmotstånd	65 SRV, torr, 50 SRV, våt	EN 14231
Frostmotstånd (Böjhållfasthet)	- 8 %	EN 12371
Övriga deklarerade egenskaper:	Prestanda:	Metod:
Vattenabsorption	0,2 vikt %	EN 13755
Densitet	2 620 kg/m ³	EN 1936
Nötningsmotstånd (Böhme)	5 580mm ³	EN 14157
Slaghållfasthet	6 J	EN 14158

PRESTANDADECLARATION – BG15